



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CERTIFICAT ACERMI **N° 08/006/481 - Édition 29** **Licence n° 08/006/481 - Edition 29**

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane version B du 01/09/2014 de la Certification des matériaux isolants thermiques, According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Factory-made rigid polyurethane foam products Rules revision B from 2014-09-01 for thermal insulation materials

la société :
the company:

Raison sociale : **SOPREMA SAS**

Company:

Siège social : **15 rue de St Nazaire CS 60121 67025 STRASBOURG CEDEX - France**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement les produits désignés sous les références commerciales

Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the products named as the following commercial references

TMS MF SI - TMS GF SI - TMS

et fabriqués par l'usine de : Saint Julien du Sault - France (89)

Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given from page 2.

et pour les usages figurant en annexe USAGES VISÉS du présent certificat.

Uses are given in Intended uses appendix.

Ce certificat atteste que ces produits et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane et la norme EN 13165:2012+A2 : 2016.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made rigid polyurethane foam products and the standard EN 13165:2012+A2:2016.

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2024 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification des produits ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.

This certificate was issued on January 01st 2024 and is valid until December 31th 2026, except new decision due to a modification in the products or in the implemented quality system.

Pour le Président
É. CRÉPON

F. RASSE

Pour le Secrétaire
T. GRENON

P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

The validity of the certificate can be checked by consulting the database at www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 08/006/481 Édition 28, délivré le 01 janvier 2021

Renewal of certificate n° 08/006/481 Edition 28, issued on January 01st 2021



CERTIFICAT ACERMI
N° 08/006/481 - Édition 29
Licence n° 08/006/481 - Edition 29
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D = 0.028 \text{ W/(m.K)}$ (21 mm)
Certified thermal conductivity: $\lambda_D = 0.025 \text{ W/(m.K)}$ (25 mm)
 $\lambda_D = 0.023 \text{ W/(m.K)}$ (de 30 à 35 mm)
 $\lambda_D = 0.022 \text{ W/(m.K)}$ (de 40 à 160 mm)

Résistance thermique - <i>Thermal resistance</i>											
Épaisseur (mm)	21	25	30	35	40	48	50	52	56	60	61
R (m².K/W)	0,75	1,00	1,30	1,50	1,85	2,20	2,30	2,40	2,60	2,75	2,80
Épaisseur (mm)	68	75	80	85	87	90	95	100	105	108	110
R (m².K/W)	3,15	3,45	3,70	3,95	4,00	4,15	4,40	4,65	4,85	5,00	5,10
Épaisseur (mm)	115	120	122	125	130	135	140	145	150	155	160
R (m².K/W)	5,30	5,55	5,65	5,80	6,00	6,25	6,50	6,70	6,95	7,20	7,40

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES*Other certified properties*

Tolérance d'épaisseur	T2
Résistance à la compression	CS(10Y)175
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS(P)0,2
Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées	DS(70,90)2

Profil d'usage ISOLE

Niveaux d'aptitude à l'emploi	Compression	Stabilité dimensionnelle	Comportement à l'eau	Cohésion	Perméance à la vapeur d'eau
Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
de 21 à 140	5	2	3	2	4
de 145 à 160	2	2	3	2	4

Résistance critique à la compression :

- de 25 à 160 mm : $R_{CS} \geq 105 \text{ kPa}$
 Valeur ds min. : 1,3 %
 Valeur ds max. : 1,6 %
 Module d'élasticité de service $E_s \geq 4,34 \text{ MPa}$

Spécifications pour applications SOL :

Épaisseurs (mm)	Classement
de 21 à 100	SC1 b1
de 21 à 140	SC1 a2 Ch



CERTIFICAT ACERMI
N° 08/006/481 - Édition 29
Licence n° 08/006/481 - Edition 29

USAGES VISÉS

Intended uses

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Les usages sont attribués en considérant le produit individuel. Les applications constituées de produits multiples (ou lits multiples) doivent être réalisées selon les exigences des documents de mise en œuvre. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables, et à la réglementation en vigueur.

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Sols et Planchers	Isolation sous chape ou dalle flottante ou carrelage scellé	TMS	De 21 à 140 mm Panneaux de 1500 mm max
	Isolation entre solives de plancher bois	TMS	
	Isolation sur solives de plancher bois	TMS	De 21 à 140 mm
	Isolation sous dallage sur terre-plein - Maison individuelle	TMS	De 25 à 160 mm
	Isolation sous dallage sur terre-plein - Autres que maison individuelle	TMS	De 25 à 87 mm
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'intérieur	Contre cloison plaques de plâtre	TMS	
	Contre cloison maçonnerie ou carreaux de plâtre	TMS	
Murs isolation thermique intégrée	Double mur en maçonnerie	TMS	
Toitures inclinées et plafonds	Isolant posé en rampant de toiture par l'intérieur - entre et sous chevron	TMS	
	Isolant pose sur plafonds plaque de plâtre	TMS	